



POLYNOR 3D

НАПЫЛЯЕМЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (НПУ)

Технические характеристики



Основа	Полиуретановый преполимер
Механизм отверждения	Полимеризация от влаги в воздухе
Образование поверхностной пленки*	Около 3-х минут
Скорость отверждения*	Около 60 минут
Площадь напыления	От 1 м ² до 4 м ²
Толщина напыления**	15 мм – 60 мм
Структура слоя	Мелко/среднепористая
Расстояние от дула пистолета до поверхности	10 – 45 см
Коэффициент звукопоглощения	55 дБ
Воздухопроницаемость***	< 0,0045 кг/(м ² *час)
Коэффициент паропроницания	0,05 мг/(м ² *ч*ПА)
Коэффициент водопоглощения	1 % от объема
Плотность утеплителя	19 – 25 кг/м ³ *
Температура поверхности	От +5 до + 30°C
Температура применения	От +5 до + 30°C
Температура баллона	От +18 до + 35°C
Коэффициент теплопроводности	0,025 Вт/(м*K)
Возможное расширение при нагреве	20%
Термостойкость	От - 80 до +115°C

* при температуре 22° С и относительной влажности 65%

** в зависит от внешних условий, а также от температуры баллона

*** при толщине слоя 2,5 см. и давлении 75 Па

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НПУ POLYNOR – профессиональный, однокомпонентный, теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель с формулой 3D предназначена для теплоизоляции и звукоизоляции элементов строительных конструкций, зданий, сооружений, трубопроводов и других конструкций сложной формы.

посмотреть



видео



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тепло и звукоизоляция фасадов, лоджий, веранд, мансард, чердаков, подвалов, квартир, жилых и нежилых помещений в домах, коттеджах, производственных помещений и сооружений, трубопроводов и других инженерных коммуникаций и систем, изотермических вагонов, фургонов-термосов и аналогичных транспортных средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная изоляция большинства строительных материалов
- Увеличенный выход утеплителя
- Уникальный ионно заряженный шарик-активатор
- Изоляция вертикальных и горизонтальных поверхностей (угловое сопло в комплекте)
- Бесшовная изоляция
- Устранение мостиков холода
- Устранение точки росы

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 890 мл
Кол-во в коробке: 12 шт.
Кол-во в паллете: 672 шт. / 960 шт.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой упаковке
в сухом прохладном месте
при температуре от +5 °C до +25°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен. Все поверхности, кроме металлических, должны быть умеренно увлажнены. Легкое увлажнение также производится поверх выпущенного POLYNOR® 3D для ускорения процесса полимеризации продукта. Баллон тщательно встряхнуть (не менее 10 раз). При каждом встряхивании необходимо услышать, как рассекающий шарик-активатор, находящийся внутри баллона, совершил движение вверх-вниз. Надеть одну из насадок (в комплекте входят две насадки - белая обычная и голубая 3D) на ствол пистолета до щелчка.

- Если работы будут проводиться с вертикальными поверхностями (стена, дверь, фасад и. т. д), то следует выбрать обычную насадку (белого цвета).
- Если будет проводиться утепление горизонтальных поверхностей (пол, кровля, потолок и т.д.), то следует выбрать специальную 3D насадку (голубого цвета). Регулировочный винт пистолета открыть на максимальную подачу.

ВНИМАНИЕ! Не все пистолеты подходят к насадке.

При напылении курок пистолета нажимать до упора. Слой напыления не должен быть толще 5 см за один проход. Следующий слой при необходимости наносить через 20 минут. Во время работы баллон периодически взбалтывать.

Для очистки монтажного пистолета и удаления загрязнений немедленно после завершения работ и отсоединения баллона использовать очиститель для монтажной пены.

Застывший POLYNOR® 3D удаляется с помощью очистителя для застывшей пены POLYNOR® Epuration или механическим путем.

Застывший НПУ POLYNOR необходимо защитить от УФ-лучей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Стандартная промышленная техника безопасности. Использовать перчатки и защитные очки. Избегать контакта с кожей. Держать вне пределов досягаемости детей. Удалять отверженный НПУ POLYNOR можно только механическим путем! Исключить наличие открытого огня, не курить, помещение тщательно проветривать.